


PRODUKTINFORMATION
OKULEN® 2000 - DryRun - FN9120

OKULEN® 2000 – DryRun – FN9120 ist ein mit Gleitmittel modifiziertes UHMW-PE Polymer mit einem sehr hohen Molekulargewicht.
Darüber hinaus ist dieses Material elektrisch leitfähig / antistatisch und UV-geschützt ausgerüstet. Dieser Werkstoff wurde für die Förderindustrie perfektioniert. Das Produkt erfüllt die in der ATEX - Richtlinie niedergeschriebenen Widerstandswerte. Es wurde vom TÜV-Nord (Deutschland) an repräsentativen Mustern geprüft.

Eigenschaften:

- elektrisch leitfähig / antistatisch
- Atex - Konform
- sehr niedriger Reibungskoeffizient
- UV-geschützt
- ruhiger Lauf
- sehr guten Verschleissverhalten
- selbstschmierend
- auch für extrem niedrige Geschwindigkeiten
- EU1935/2004 - konform
- EU10/2011 - konform
- FDA - konform



Farbe/Aussehen:

schwarz FN9120 / ähnlich RAL9005

Anwendungsgebiete:

- Fördertechnik
- Verpackungsindustrie

PRODUKTINFORMATION
OKULEN® 2000 - DryRun - FN9120

Produktmerkmale und Richtwerte

Eigenschaften	Methode	OKULEN® 2000 - DryRun - FN9120	
		SI	US
Physikalische Eigenschaften			
Mittlere Molmasse	k.a	~ 9.0 Mio. g/mol.	~ 9.0 Mio. g/mol.
Dichte	DINENISO 1183-1 (04/2013)	> 0.940 g/cm ³	> 58.682 lb/ft ³
Kerbschlagzähigkeit	DINENISO 11542-2 (01/2010)	> 100 kJ/m ²	> 47.55 ft-lb/in ²
Verschleiß - Prüfmethode (Sand-Slurry)	DINENISO 15527 (05/2013)	80	80
Streckspannung (1B - 50mm/Min.)	DINENISO 527-2 (06/2012)	> 19 N/mm ²	> 2755 psi
	---	---	---
Reißdehnung (Bruch / 1B - 50mm/Min.)	DINENISO 527-2 (06/2012)	> 250 %	> 250 %
Zug-E-Modul (1B - 1mm/Min.)	DINENISO 527-2 (06/2012)	> 700 N/mm ²	> 101500 psi
	---	---	---
Haftreibungszahl	ASTM D 1894 (2011)	~ 0.14 - 0.17	~ 0.14 - 0.17
Gleitreibungszahl	ASTM D 1894 (2011)	~ 0.08 - 0.13	~ 0.08 - 0.13
Shore-D-Härte, 3-s-Wert 6mm Platte	DINENISO 868 (10/2003)	61 - 63 D	61 - 63 D
Kugeldruckhärte	DINENISO 2039	~ 35 N/mm ²	~ 5075 psi
Wasseraufnahme	DINENISO 62 (05/2008)	< 0.1 %	< 0.1 %
Thermische Eigenschaften			
Schmelztemperatur (DSC)	DINENISO 11357-1 (03/2010)	135 - 137 °C	275 - 278.6 °F
Wärmeleitfähigkeit	Heizdrahtverfahren	~ 0.41 W/m*K	~ 2.84253 (BTU-in)/hr-ft ² -°F
Max. Anwendungstemperatur (Literatur)	Literatur	~ 80 °C	~ 176 °F
Therm. Längenausdehnungskoeffizient (23 - 80°C)	ISO 11359	~ 0.00015 - 0.00020 mm/mm °C	~ 0.000083 - 0.000111 in/in °F
Elektrische Eigenschaften			
Durchgangswiderstand	DINEN 62631-3-1 (01/2017)	<= 1.0E5 Ohm*cm	<= 1.0E5 Ohm*cm
Oberflächenwiderstand	DINEN 62631-3-2 (10/2016)	<= 1.0E5 Ohm	<= 1.0E5 Ohm
ATEX-Richtlinie - TÜV geprüft!	ATEX-Richtlinie	Ja / Yes	Ja / Yes
ESD-D	---	--- Ohm	--- Ohm
Brandeigenschaften			
Brennbarkeit (Selbsteinstufung)	DIN 4102	B2 Klasse	B2 Class
Brennbarkeit (Selbsteinstufung)	UL94	HB Klasse	HB Class
Physiologische Eigenschaften			
Lebensmittelrechtlich konform		EU/FDA	EU/FDA
Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Die Entscheidung über die Eignung eines Werkstoffes für einen konkreten Einsatzzweck obliegt dem jeweiligen Anwender. Änderungen der angegebenen Daten sind vorbehalten. Die hier angegebenen Werte beziehen sich auf eine 15 mm dicke Platte, ungetempert. Schwarze Platten können antistatische Eigenschaften aufweisen.			

Ottensteiner Kunststoff GmbH & Co. KG

 Im Garbrock 39, 48683 Ahaus-Ottenstein
 Germany

Tel.: +49 (0) 2561-9824-0

Internet: www.okulen.com

E-Mail: info@okulen.com